

## KABE DP2

Preparat antyadhezyjny  
do form silikonowych

### GŁÓWNE ZALETY

- Redukuje przyczepność tynku do formy silikonowej
- Ułatwia uzyskanie wyraźnej struktury deski
- Łatwy w nanoszeniu
- Bezpieczny w stosowaniu

### ZASTOSOWANIE

Preparat antyadhezyjny stosowany do wykonywania efektu deski (DECOR DESKA) przy użyciu matrycy silikonowej. Preparat stosuje się na matrycę silikonową, aby zapobiec jej przyklejaniu mineralnej zaprawy tynkarskiej **KOMBI DECOR PRINT** oraz do akrylowej masy tynkarskiej **KABE DECOR PRINT** /przy stosowaniu wewnątrz budynków/, podczas odbijania struktury drewna. Produkt przeznaczony do stosowania przez przeszkolonych wykonawców.

### DANE TECHNICZNE

**Baza:** monoester kwasu izomasłowego;

**Gęstość:** ok 0,95 kg/dm<sup>3</sup>;

**Temperatura stosowania:** od +5°C do +25°C;

**Orientacyjne zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup> efektu deski;

**Opakowania:** Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 litrów produktu;

**Przechowywanie:** Przechowywać produkt w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

**Okres przydatności do stosowania:** do 24 miesięcy od daty produkcji.

### SPOSÓB UŻYCIA

Preparat antyadhezyjny nanosić równomierną warstwą na matrycę silikonową przy użyciu pędzla, nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury drewna kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nanoszenie preparatu antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Naniesienie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową może spowodować przyklejanie się tynku do matrycy, co skutkuje gorszą jakością odcisniętej faktury. **UWAGA!** Prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Dokładnie wietrzyć (w razie potrzeby stosować odciąg) pomieszczenia, w których się pracuje. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść i nie palić podczas pracy z użyciem mieszanki. Umyć ręce po zakończeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć zabrudzenia wodą z mydłem. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą przez 10-15 min i zasięgnąć porady lekarza, pokazując etykietę lub kartę charakterystyki.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.