

KABE SPRINT

Preparat przyspieszający wiązanie tynków i farb



GŁÓWNE ZALETY

- Przyspiesza proces wiązania tynków i farb;
- Umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze $> 0^{\circ}\text{C}$
- Umożliwia tynkowanie i malowanie w podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%)
- Przyspiesza odparowanie wody
- Łatwy w użyciu
- Nie zmienia właściwości użytkowych tynków i farb
- Nie zmienia koloru wyprawy/powłoki wykończeniowej

ZASTOSOWANIE

Preparat **KABE SPRINT** jest łatwym w użyciu gotowym dodatkiem przyspieszającym proces wiązania i wysychania tynków akrylowych, silikatowo-silikonowych, polikrzemianowych i silikonowych oraz elewacyjnych farb akrylowych, polikrzemianowych i silikonowych marki Farby KABE. Jest szczególnie zalecany do stosowania podczas prowadzenia prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (od $+1^{\circ}\text{C}$ do $+10^{\circ}\text{C}$) i podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%). Działanie preparatu polega na szybkim odparowaniu wody z nałożonego materiału i znacznym skróceniu pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych. Dzięki temu, drugi etap, polegający na wiązaniu spoiwa i wysychaniu, może się rozpocząć znacznie wcześniej, a nałożony materiał szybciej (już po około 6–8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady atmosferyczne. Szybkość działania preparatu jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia. Preparat aplikuje się do opakowania tynku/farby bezpośrednio przed zastosowaniem na elewacji. Zastosowanie preparatu nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia właściwości użytkowych wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej. Preparat **KABE SPRINT** nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.

DANE TECHNICZNE

- SISI AVANT
- PERMURO
- NOVALIT T
- ARMASIL T
- BUGOFLEX
- NOVALIT F
- ARMASIL F

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska
Akrylowa masa tynkarska
Polikrzemianowa masa tynkarska
Silikonowa masa tynkarska
Dyspersyjna, akrylowa farba elewacyjna
Polikrzemianowa farba elewacyjna
Silikonowa farba elewacyjna

Postać: bezbarwna ciecz o zapachu eteru;

Gęstość: ok. 0,88 g/cm³;

Proporcje dozowania: maksymalnie 1% wagi tynku czy farby,

- na 25 kg opakowanie tynku
- na 10 litrowe opakowanie farby

250 ml
(zawartość całej butelki)
preparatu
150 ml
(3/5 zawartości butelki)
preparatu;

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od $+1^{\circ}\text{C}$ do $+10^{\circ}\text{C}$;

Względna wilgotność powietrza: $\leq 80\%$.

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 0,25 l produktu.

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w warunkach suchych, w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Chronić przed przegrzaniem.

Okres przydatności do stosowania: 24 m-ce od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże nie może być przemrożone i musi spełniać wymogi dotyczące właściwego przygotowania podłoża pod tynk cienkowarstwowy lub farbę elewacyjną.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Preparat **KABE SPRINT** jest w postaci gotowej do użycia. Preparat należy dodawać do tynku lub farby bezpośrednio przed ich użyciem. Zalecane jest przestrzeganie proporcji: na 25 kg opakowanie tynku – 250 ml (cała butelka) preparatu, na 10 litrowe opakowanie farby 150 ml (3/5 butelki). Po dokładnym wymieszaniu ręcznym lub mechanicznym można przystąpić do nakładania materiału.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Zalecana temperatura prowadzenia prac od $+1^{\circ}\text{C}$ do $+10^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Świeżo nałożony materiał uzyskuje odporność na działanie opadów po około 6–8 godzinach, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Narzędzia należy zmyć czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. W przypadku stosowania wewnątrz należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. **Uwaga:** Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu – aplikacja i pierwszy etap procesu wiązania musi odbywać się w dodatnich temperaturach! Przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80% zastosowanie środka może spowodować całkowite zatrzymanie wiązania tynków i farb.